

YANGIN GECİKTİRİCİ SON KAT BOYA

**TANIMI**

QIS FİRPA, yangın geciktirici, alev almayan, sürülerek uygulandığı yüzeyde kuruyarak eksiz bir tabaka oluşturan iç cephe yangın boyasıdır.

KULLANIM ALANLARI

✓ Her türlü sıvalı, boyalı ve boyasız iç ve dış yüzeylerde,

- ✓ Beton, ahşap ve çelik yapılarda,
- ✓ Çatılarda, yangın merdivenlerinde,
- ✓ Yanmazlık istenen tüm mekanlarda,
- ✓ Okul, kreş, hastane, tiyatro ve sinema salonlarında,
- ✓ Alçıpan duvar bölmeleri ve tavanlarda,
- ✓ Bacalarda,
- ✓ Termik santral ve endüstriyel yapılarda, fabrikalarda,
- ✓ Askeri tesislerde kullanılır.

ÖZELLİKLER

- ✓ Yangın geciktiricidir.
- ✓ Su bazlıdır, solvent içermez.
- ✓ Elastiktir, hareketlerden etkilenmez.
- ✓ Kuru veya nemli yüzeye uygulanabilir.
- ✓ Su geçirimsiz olup su buharı geçirgendir, yüzeyin nefes almasını engellemez.
- ✓ Kir tutmaz.
- ✓ Çabuk kurur.
- ✓ Kanserojen madde içermez.
- ✓ İstenilen tüm renklerde üretilebilir.
- ✓ Astar gerektirmez.

UYGULAMA**Yüzeyin Hazırlığı**

Önce yüzeyler temiz olmalı, yağ, kir, çamur gibi maddelerden arındırılmalı, kalkan partiküller temizlenmelidir. Yüzey uygun bir astar ile astarlanmalıdır. Uygulama öncesi yüzey kuru olmalıdır. Kullanmadan önce homojen bir şekilde karıştırılmalıdır.

Uygulama

Fırça, rulo, yada uygun bir püskürtücüyle yapılabilir. Astarlanmış yüzeye 4 saat arayla sulandırmadan iki kat halinde uygulama yapılır ve boya işlemi bitirilir. Uygulama yapılan yüzey, uygulama esnasında ve sonrasında yağmur, su, mekanik darbeler vb. tüm dış etkenlerden 24 saat korunmalıdır. Uygulanabilir sıcaklık: 5-35°C

SARFIYAT

0,5 kg/m² (90 dakika)
1,0 kg/m² (120 dakika)

AMBALAJ VE DEPOLAMA

18 kg kova
Orijinal, açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda 24 aydır.

TEKNİK VERİLER

İçerik	: Su bazlı, tek komp.
Su buharı geçirgenliği (m)	: 5 < sD < 50, SINIF II
Çekme mukavemeti (N/mm, 23°C):	2
Kopma uzaması (% , 23°C)	: 50
Su aktarım hızı (kg/ m . h)	: < 0.1, SINIF W3
Yoğunluk (25°C, g/mL)	: 1.40 ± 0,1
Katı Madde Oranı (Ağırlıkça %)	: 76 ± 2

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Ürünün cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Yutulduğu takdirde hemen birkaç bardak su içip tıbbi yardım alınmalıdır. Göz ile temasında hemen bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır. Kullanım sırasında eldiven, koruyucu gözlük kullanılmalıdır

